

BS25 Lissage pour intérieurs

Description:

Le lissage pour intérieurs BS25 est un mélange de sulfate de calcium hémi hydrate, chaux hydratée, inertes calcaires sélectionnés, résines et additifs spécifiques.

Préparation du mur :

Dégager le mur des enduits ou finitions précédentes que ne sont pas parfaitement adhérentes. Nettoyer soigneusement la zone à traiter en supprimant poussière et saletés par une éponge humide.

Préparation :

Préparer un récipient avec de l'eau claire de la quantité nécessaire et verser BS25 en le répartissant de manière uniforme jusqu'à saturation, avec un rapport eau/poudre de 100/180. Laisser reposer pendant environ 5 minutes, pour éviter la formation de grumeaux, puis mélanger manuellement en utilisant une petite truelle ou par un mélangeur à basse vitesse. Préparer une quantité de produit utilisable dans les 100-120 minutes (avec une température ambiante de 20°C). Le temps d'ouvrabilité du produit peut se réduire avec des températures élevées.

Utilisation :

Appliquer le produit sur le mur à l'aide d'une grande spatule « américaine », en prenant soin de répartir uniformément et lisser les irrégularités et la rugosité de la paroi. Le produit est applicable à une épaisseur minimale de 1 mm et un maximum de 4 mm pour chaque application. Pour l'application de la deuxième couche d'attendre de 30 à 60 minutes (en fonction de l'épaisseur de la première couche et la température et de l'humidité ambiante).

Caractéristiques techniques :

Résidu à 100 µm.	%	< 0,5
Rapport eau / poudre		100/180
Temps de prise (Vicat)	min	90 - 120
Consommation théorique (épaisseur 1 mm)	kg/m ²	0,9
Résistance à la compression	N/mm ²	5
Résistance à la flexion	N/mm ²	2
Réaction au feu	Class	A.1

Emballage :

25 kg. Sacs en papier
Big-bags

Avertissements :

Le produit doit être utilisé à des températures comprises entre 5 et 35 °C. À des températures plus basses, le séchage devient trop lent et le produit peut être endommagé par le gel. À des températures plus élevées, un séchage trop rapide peut provoquer une microfissuration. Après l'application, les pièces doivent être ventilées pour permettre un séchage adéquat.

Stockage :

Stocker le produit dans un endroit sec à l'abri de l'humidité. Les sacs doivent être stockés sans contact direct avec le sol et protégés contre l'égouttement éventuel. Consommer le produit dans les 6 mois à compter de la date de production.

Assistance technique :

Pour toute information, contactez le service technique de Gessi Roccastrada srl.



Gessi Roccastrada srl si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso.
E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto.
Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.gessiroccastrada.com o l'ufficio tecnico Gessi Roccastrada.

GESSI ROCCASTRADA SRL

Sede Legale 58036 Roccastrada (GR) località Tamburino snc
Tel. uffici 0564 564511 - Tel. stabilimento 0564 564560
Fax uffici 0564 564532 - Fax stabilimento 0564 564570
www.gessiroccastrada.com • mail: info@gessiroccastrada.com
P.IVA 01407390531 • REA n° 121434 - Capitale sociale € 3.360.000,00

